

# MASSETTO AUTOLIVELLANTE MASSCEM 25 KG

- ASPETTO: polvere
- ACQUA SUL SECCO: 16%
- SPESSORE DI APPLICAZIONE: 3 - 6 cm
- MASSA VOLUMICA APPARENTE PRODOTTO INDURITO: ca 2100 kg/m<sup>3</sup>
- PH: > 12
- TEMPO DI LAVORAZIONE: ca 30 min
- COEFFICIENTE CONDUCIBILITA' TERMICA: 1,41 W/mK (valore tabulato)
- RESISTENZA A FLESSIONE A 28 GG: UNI EN 13892-2: > 5 N/mm<sup>2</sup>
- RESISTENZA A COMPRESSIONE A 28 GG: UNI EN 13892-2: > 20 N/mm<sup>2</sup>
- PEDONABILITA': ca 24 h
- REAZIONE AL FUOCO: classe A1
- TEMPERATURA DI APPLICAZIONE: 5 – 30°C



12101566

+ ELEVATA FLUIDITA', STABILITA' DIMENSIONALE E OTTIME RESISTENZE MECCANICHE.

## PIÙ PROFESSIONALE MENO CARO